

Tab. II. Atomabstände (Å, zur Bezeichnung vgl. Abb. 1).

	d ₁₋₂	d ₁₋₄	d ₂₋₃	d ₂₋₄	d ₅₋₆	d ₁₋₆
CaMn ₂ Ge ₂	3,43	3,24	2,95	2,50	2,60	4,14
SrMn ₂ Ge ₂	3,47	3,33	3,04	2,55	2,63	4,14
BaMn ₂ Ge ₂	3,54	3,44	3,16	2,63	2,74	4,13
BaMn ₂ Sn ₂	3,79	3,71	3,35	2,73	2,94	4,45
CaCo ₂ Ge ₂	3,27	3,13	2,83	2,35	2,65	3,81
SrCo ₂ Ge ₂	3,35	3,23	2,88	2,38	2,88	3,89
CaNi ₂ Ge ₂	3,22	3,17	2,88	2,36	2,61	3,68
SrNi ₂ Ge ₂	3,30	3,27	2,95	2,38	2,83	3,71
SrCu ₂ Ge ₂	3,35	3,31	3,03	2,47	2,70	3,80
SrZn ₂ Ge ₂	3,44	3,33	3,09	2,60	2,50	4,06
CaAu ₂ Si ₂	3,31	3,35	3,05	2,43	2,77	3,63
SrAu ₂ Si ₂	3,35	3,39	3,09	2,47	2,78	3,68
SrAg ₂ Sn ₂	3,75	3,59	3,30	2,80	2,79	4,47

¹ W. RIEGER und E. PARTHÉ, *Monatsh. Chem.* **100**, 444 [1969].

² B. EISENMANN, N. MAY, W. MÜLLER, H. SCHÄFER,

A. WEISS, J. WINTER und G. ZIEGLER, *Z. Naturforsch.* **25b**, 1350 [1970].

³ N. MAY und H. SCHÄFER, *Z. Naturforsch.* **27b**, 864 [1972].